GROUPE RICHER

FICHE TECHNIQUE

SOLPRO PLUS

PROPRIÉTÉS	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR
PHYSIQUE			
Résistance à la rupture	N	ASTM D-4632	611
Élongation à la rupture	%	ASTM D-4632	72
Déchirure trapézoïdale	N	ASTM D-4533	583
Résistance au poinçonnement CBR	N	ASTM D-6241	710
Résistance U.V (418 hrs)	%	ASTM D-4355	70
HYDRAULIQUE			
Permittivité	sec^{-1}	ASTM D-4491	1.5
Taux d'écoulement	$l/min/m^2$	ASTM D-4491	4070
Ouverture de filtration AOS	µm	ASTM D-4751	212
EMBALLAGE			
Largeur du rouleau	m		variable
Longueur du rouleau	m		variable
Superficie totale	m^2		variable

Contactez Groupe Richer pour plus de renseignements.